



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 9Л/З-20.08/18п от 20.08.2018 г.

Продукция:	Гофрированный картон, продукция изготовлена в соответствии с СТО 04777004-009-2016 для контакта с пищевыми продуктами, с влажностью не более 15 %
Заявитель, адрес:	Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С.П.Титова», 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, База строительной индустрии, улица Народная, 1, Российская Федерация
Изготовитель, адрес:	Закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С.П.Титова», 423800, Республика Татарстан, город Набережные Челны, База строительной индустрии, улица Народная, 1, Российская Федерация
Сопроводительный документ:	Заявка № 35п от 07.08.2018 г.
Дата получения образца:	07.08.2018 г.
Шифр образца:	Л3607082018/Зп
Дата(ы) проведения испытаний:	07.08.2018 г. - 20.08.2018 г.
Испытания на соответствие требованиям:	Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Температура окружающей среды, °С	20 ± 2
Относительная влажность воздуха, %	65 ± 2

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Характеристика, описание образца, поступившего на испытания: Гофрированный картон, для контакта с пищевыми продуктами, с влажностью не более 15 %

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Органолептические показатели				
Запах образца	Балл	Инструкция № 880-71	Не более 1	1
Запах сорбента	Балл	Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
Вкус сорбента	-	Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
Цвет сорбента	-	Инструкция № 880-71	Не допускается	Отсутствует
Химические показатели. Миграция вредных веществ. Воздушная среда				
Этилацетат	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,005
Бутилацетат	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,05
Ацетон	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,35	Менее 0,005
Метиловый спирт	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,5	Менее 0,005
Бутиловый спирт	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,005
Ацетальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,01	Менее 0,0001
Бензол	мг/м ³	МУК 4.1.3167—14	Не более 0,1	Менее 0,01
Формальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.1045-01	Не более 0,003	Менее 0,001
Толуол	мг/м ³	МУК 4.1.3167—14	Не более 0,6	Менее 0,005
Ксилолы (смесь изомеров)	мг/м ³	МУК 4.1.3167—14	Не более 0,2	Менее 0,0001

Ответственный за оформление


 Важенина Д.В.

Перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории не допускается
 Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям